Requested Patent: JP2001015480A

Title:

Abstracted Patent: JP2001015480;

Publication Date: 2001-01-19;

Inventor(s):

Applicant(s): ;

Application Number: JP19990184441 19990629;

Priority Number(s): JP19990184441 19990629;

IPC Classification: H01L21/306; G03F7/42;

Equivalents:

ABSTRACT:

#### (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出竄公開番号 特開2001-15480 (P2001-15480A)

(43)公開日 平成13年1月19日(2001.1.19)

(51) Int.CL." H01L 21/306 G03F 7/42

識別記号

ΡI

テーマコート\*(参考)

H01L 21/306

D 2H096

G03F 7/42

5 F O 4 3

### 審査請求 未請求 請求項の数9 OL (全 14 頁)


(21)出願番号	特顧平11-184441	(71)出顧人	
(22)出廣日	平成11年6月29日(1999.6.29)		東京エレクトロン株式会社 東京都港区赤坂5丁目3番6号
		(72)発明者	大野宏樹
			東京都港区赤坂五丁目3番6号 東京エレ クトロン株式会社内
		(72)発明者	
			山梨県韮崎市穂坂町三ツ沢650 東京エレ クトロン九州株式会社プロセス開発センタ
			一内
		(74)代理人	100101557
			弁理士 萩原 康司 (外2名)
			最終頁に続く


#### (54)【発明の名称】 基板の処理方法


#### (57)【要約】

【課題】 金属配線、特に銅配線を製造する際に、ダメ ージを与えない基板処理方法を提供する。

【解決手段】 銅膜101, SiN膜102, lowk膜103が順次成膜されたウェハW上にフォトレジス ト膜104を形成し(図5(a)), フォトレジスト膜 104をエッチングマスクとしてドライエッチングを行 い, コンタクトホール105を形成し(図5(b)), フォトレジスト膜104と側壁保護膜(ポリマー膜)1 06とを内処理室30内でレジスト・ポリマー除去液に より除去 (ウェット処理) する (図5 (c)) ことを特 徴とする, ウェハ処理方法。







#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 半導体製造の多層配線工程における基板の表面に成膜された多層膜のうちのマスク膜とコンタクトホールの壁に形成された側壁保護膜とを薬液を用いて除去することを特徴とする、基板処理方法。

【請求項2】 前記マスク膜と前記側壁保護膜とを同じ 薬液を用いて除去することを特徴とする,請求項1に記 載の基板処理方法。

【請求項3】 前記薬液には第1の薬液と第2の薬液とがあり、前記マスク膜を前記第1の薬液を用いて除去し、前記側壁保護膜を前記第2の薬液を用いて除去することを特徴とする、請求項1に記載の基板処理方法。

【請求項4】 前記基板の表面に薬液を供給する工程と、前記基板の表面から薬液を除去する工程とを繰り返し行うことを特徴とする、請求項1、2又は3に記載の基板処理方法。

【請求項5】 前記基板の表面から薬液を除去する工程は、前記基板を回転させて遠心力により薬液を振り切って除去することを特徴とする、請求項4に記載の基板処理方法。

【請求項6】 前記基板の表面から薬液を除去する工程は、前記基板の表面に気体を噴射させて薬液を除去することを特徴とする、請求項4又は5に記載の基板処理方法。

【請求項7】 前記基板の表面に薬液を供給する工程 と、前記基板の表面に薬液に噴射して新規な薬液に置換 する工程とを繰り返して行うことを特徴とする、請求項 1,2又は3に記載の基板処理方法。

【請求項8】 前記マスク膜と前記側壁保護膜とを同じ処理室内で除去することを特徴とする、請求項1,2,3,4,5,6又は7に記載の基板処理方法。

【請求項9】 前記マスク膜と前記側壁保護膜とを異なる処理室内で除去することを特徴とする,請求項1,3,4,5,6又は7に記載の基板処理方法。

### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、例えば半導体ウェ ハ等の基板を処理する方法に関する。

### [0002]

【従来の技術】近年、半導体集積回路装置の製造工程においては、微細化技術の進展が著しく、特に基板としての半導体ウェハ(以下、「ウェハ」という)上に、微細な配線を高密度に形成することが要求されている。そこで、配線材料として、従来のアルミニウム(A1)よりも抵抗率が低い銅(Cu)が検討されており、配線幅が細くなっても配線抵抗の低減が図れるようにしている。また、多層に配線を形成する際には、低誘電率の絶縁膜、いわゆる10w-k膜によって配線同士を絶縁し、配線同士の間隔が狭くなっても配線間容量が増加しないようにしている。こうして、配線による電気信号の遅延

を防止し、半導体集積回路装置の高速化、高集積化をは かっている。

【0003】ここで、従来の銅配線の製造工程について 図9 (a)~(e)を参照して説明すると、シリコン (Si) 基板であるウェハWの表面上には、銅膜20 1, SiN (窒化シリコン) 膜202, low-k膜2 03が順次成膜されている。この場合、SiN膜202 は、バリアメタル膜として働き、銅膜201の酸化や銅 の拡散を防止する。そして先ず、図9(a)に示すよう に、この10w-k膜203上に、フォトリソグラフィ 技術によりエッチングマスク用のフォトレジスト膜20 4を形成する。次に、図9 (b) に示すように、フォト レジスト膜204をマスクとして、1ow-k膜203 に対してドライエッチングを行い、 微細なコンタクトホ ール205を形成する。この場合、微細なコンタクトホ ール205をウェハWの表面に対して垂直形状の開口部 として形成できるように、コンタクトホール205の側 壁に沿って個壁保護膜(ポリマー膜)206を形成しな がらエッチングしていく。次に、図9(c)に示すよう に、Oo ガスを用いてプラズマによるアッシングを行 い、フォトレジスト膜204を除去した後、図9(d) に示すように、SiN膜202に対してドライエッチン グを施す。次に、図9 (e)に示すように、薬液により 側壁保護膜206を除去する。以上のような製造工程に より所望の配線構造を形成する。

#### [0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の 製造工程では、フォトレジスト膜204をドライアッシングする際に、薄膜であるSiN膜202によっては銅膜201を保護しきれず、プラズマによる悪影響が銅膜201に及び、銅膜201を酸化させるなどのダメージを与えてしまう。このようなダメージは、配線抵抗を増加させて半導体集積回路装置の品質を劣化させる原因となる。

【0005】従って本発明の目的は、金属配線、特に銅 配線を製造する際に、ダメージを与えない基板の処理方 法を提供する。

#### [0006]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するために、請求項1の発明は、半導体製造の多層配線工程における基板の表面に成膜された多層膜のうちのマスク膜とコンタクトホールの壁に形成された側壁保護膜とを薬液を用いて除去することを特徴とする、基板処理方法を提供する。

【0007】請求項1に記載の基板処理方法において、 薬液には、有機系の薬液、無機系の薬液などが適宜用い られる。請求項1に記載の基板処理方法によれば、マス ク膜と側壁保護膜とを薬液を用いて除去するので、従来 のようにマスク膜をドライアッシングする必要がなくな る。従って、例えば基板の表面に成膜された多層膜のう ちに金属膜がある場合、ドライアッシングを行う際に発生するプラズマが、この金属膜に対して悪影響を与えたり、酸化によるダメージを与える悪影響などを防止することができるようになる。特にこのような薬液は、銅配線を製造する際に用いられ、除去及び酸化による悪影響を制御できるものが好んで使用されている。

【0008】請求項1に記載した基板処理方法において、請求項2に記載したように、前記マスク膜と前記側壁保護膜とを同じ薬液を用いて除去するようにしても良い。そうすれば、マスク膜と側壁保護膜を別の薬液を用いて処理する場合に比べて、処理が簡単になる。もちろん、請求項3に記載したように、前記薬液には第1の薬液と第2の薬液とがあり、前記マスク膜を前記第1の薬液を用いて除去し、前記側壁保護膜を前記第2の薬液を用いて除去するようにしても良い。かかる方法によれば、マスク膜を除去する場合と側壁保護膜を除去する場合とで薬液を適宜使い分けすることができるので、膜種に応じた柔軟な処理が行える。

【0009】請求項4に記載したように、前記基板の表面に薬液を供給する工程と、前記基板の表面から薬液を除去する工程とを繰り返し行うようにしても良い。この方法によれば、請求項2では、未反応の第1の薬液を供給して基板の表面で化学反応を起こさせ、マスク膜を除去し、次いで反応済みの第1の薬液を基板の表面に常に未反応の第1の薬液を供給することが可能となる。このため、基板の表面では化学反応が活発的に行われるようになり、マスク膜の除去を効率的に行うことができるようになる。同様に、第2の薬液の供給と除去との工程を繰り返すことにより、基板の表面に常に未反応の第2の薬液を供給することが可能となり、便壁保護膜の除去を効率的に行うことができるようになる。

【0010】また、請求項3では、未反応の薬液を供給、反応済みの薬液の除去の工程を繰り返すことにより、基板の表面に常に未反応の薬液を供給することが可能となり、マスク膜及び側壁保護膜の除去を効率的に行うことができるようになる。なおこれらの場合、未反応の薬液の供給を一旦停止させて、反応済みの薬液を除去するようにしても良いし、未反応の薬液を供給しながら、反応済みの薬液を除去するようにしても良い。

【0011】請求項5に記載したように,前記基板の表面から薬液を除去する工程は,前記基板を回転させて遠心力により薬液を振り切って除去するようにしても良いし,請求項6に記載したように,前記基板の表面から薬液を除去する工程は,前記基板の表面に気体を噴射させて薬液を除去するようにしても良い。かかる方法によれば,基板から反応済みの薬液を効率的に除去することができる。なお,請求項6の気体には,N2ガスなどが挙げられる。

【0012】請求項7に記載したように、前記基板の表

面に薬液を供給する工程と、前記基板の表面に薬液に噴 射して新規な薬液に置換する工程とを繰り返して行うこ とが好ましい。この方法によっても、基板の表面に常に 未反応の薬液を供給することが可能となる。

【0013】請求項8に記載したように,前記マスク膜と前記側壁保護膜とを同じ処理室内で除去するようにしても良いし,請求項9に記載したように,前記マスク膜と前記側壁保護膜とを異なる処理室内で除去するようにしても良い。

#### [0014]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を添付 図面を参照して説明する。まず、本発明の第1~第3の 実施の形態にかかるウェハ処理方法を行うためのウェット処理装置1について説明する。図1および図3は、いずれもウェット処理装置1の断面説明図であり、図1 は、外処理槽4の外部に内処理槽5を出した状態を示し、図3は、外処理槽4の内部に内処理槽5を引き込んだ状態を示している。図2は、図1のA-A線矢視断面図であって、外処理槽4の内部構造を示しており、図4は、図3のB-B線矢視断面図であって、外処理槽4及び内処理槽5の内部構造を示している。

【0015】ウェット処理装置1は、ウェハWの表面上に成膜された多層膜、例えばフォトレジスト膜、1owーk膜(絶縁膜)、SiN膜(窒化シリコン膜)等を除去できると共に、1ow-k膜やSiN膜のエッチングの際に形成された側壁保護膜(ボリマー膜)を除去でき、また、純水やイソプロピルアルコール(IPA)液によってウェハWをリンス洗浄し、ウェハWをスピン乾燥するように構成されている。

【0016】図1および図3に示すように、ウェット処理装置1は、側壁2に水平姿勢で固着されたケーシング3と、このケーシング3によって支持されている外処理槽4と、この外処理槽4に対して進退自在に構成された内処理槽5を有している。

【0017】ケーシング3内にモータ6が設けられており、このモータ6の回転軸7は、ベアリング(図示せず)を介して外処理槽4の右側面(図1及び図3中の右側)4aを貫通し、後述する外処理室20内に突き出ている。そして、回転軸7の先端部は、ロータ部9に接続され、図2および図4に示すように、このロータ部9にはウェハWを保持するための保持部材10が5本設けられている。

【0018】外処理槽4内には、例えば25枚のウェハ Wを充分な余裕もって囲むことができる前述した外処理 室20が形成されている。この外処理室20には、プロセスレシビに従って、供給源(図示せず)から各種薬液、純水、IPA液、N2ガスを吐出可能な吐出口21を多数装着した吐出部22が、図2に示すように外処理室20の上部に2箇所に配置されている。

【0019】内処理槽5には、内処理槽5が外処理槽4

に進入した際には、外処理室20内においてウェハWを囲むことができる内処理室30が形成されている。この内処理室30には、プロセスレシビに従って、供給源(図示せず)から各種薬液、純水、IPA液を吐出可能な吐出口31を多数装着した吐出部32が、図4に示すように内処理室30の上部に2箇所に配置されている。さらに、内処理室30の上部には、吐出部32と同様の構成を有し、N2ガスを吐出する吐出部33が配置されている。

【0020】ウェット処理装置1の左側面(図1及び図 3中の左側)1aの下部に第1の排液ボート40が設け られており、この第1の排液ボート40に第1の排液管 41が接続されている。また,第1の排液ポート40の 下方に第2の排液ボート42が設けられており,この第 2の排液ポート42に第2の排液管43が接続されてい る。図1に示す状態では、外処理室20内に吐出された 各種薬液、純水、IPA液は、第2の排液ボート42、 第2の排液管43を介して排液される。この場合,排液 された薬液を回収して再利用に付することが可能であ る。また、図3に示す状態では、内処理室20内に吐出 された各種薬液、純水、IPA液は、第1の排液ポート 40, 第1の排液管41を介して排液される。この場合 も、排液された薬液の再利用を図ることが可能である。 【0021】ウェット処理装置1の左側面(図1及び図 3中の左側)1aの上部に第1の排気ボート44が設け られ,この第1の排気ポート44に第1の排気管45が 接続されている。また、第1の排気ボート44の上方に 第2の排気ボート46が設けられ、この第2の排気ボー ト46に第2の排気管47が接続されている。図1に示 す状態では,第2の排気ボート46,第2の排気管47 を介して外処理室20の室内雰囲気が排気される。ま た、図3に示す状態では、第1の排気ボート44、第1 の排気管45を介して内処理室30の室内雰囲気が排気 される.

【0022】(第1の実施の形態)次に、以上のように 構成されたウェット処理装置1で行われる第1の実施の 形態にかかるウェハ処理方法について説明する。このウェハ処理方法は、シリコン(Si)基板であるウェハW の表面上に成膜された銅(Cu)膜に、フォトレジスト 膜、10w-k膜(絶縁膜)、SiN膜(窒化シリコン 膜)を積層させ、フォトレジスト膜と10w-k膜やS iN膜のエッチングの際に形成された側壁保護膜(ポリマー膜)を同じ薬液としてレジスト・ポリマー除去液を 用いて除去(ウェット処理)する。また、フォトレジスト膜と側壁保護膜を同じ処理室内で除去する。

【0023】図5(a)~(c)は、このウェハ処理方法を説明する工程説明図である。また、図6(a)~(b)は、ウェハWに対してウェット処理する際の工程説明図である。以下の説明では、内処理室30内をウェット処理用の処理室とし、外処理室20を後処理用の処

理室とする。

【0024】まず、図5(a)に示すようにウェハWにおいて、電解メッキ等によってウェハWの表面上に銅膜101を成膜し、その上にCVD(Chemical Vapor Deposition:気相成長)等によってSiN膜102、1ow-k膜103を順次成膜する。そして、エッチングマスク用のフォトレジスト膜104は、SiN膜102、1ow-k膜103にコンタクトホールを形成できるように、パターンニングされている。なお、SiN膜102は銅膜101に対してバリアメタル膜として働き、このSiN膜102に代わって、SiNェ等を成膜することも可能である。また、1ow-k膜103は、低誘電率の絶縁膜として機能する。

【0025】次いで、図5(b)に示すように、フォトレジスト膜104をエッチングマスクとして、高真空域の高密度プラズマによるドライエッチングを行い、SiN膜102、10w-k膜103にコンタクトホール105を形成する。この場合、微細なコンタクトホール105をウェハWの表面上に対して垂直形状の開口部として形成できるように、コンタクトホール105の側壁に沿って側壁保護膜106を形成することになる。なおこれまでの工程は、ウェット処理装置1内ではなくて、例えば図示しないCVD装置やエッチング装置等といった他の処理装置によって行われる。

【0026】そしてウェット処理装置1内において次のような処理を行う。先ず、このような処理が行われた例えば25枚のウェハWを、図3及び図4に示したように、外処理槽4内に引き込まれた内処理槽5の内処理室30内に収納する。そして、モータ3の回転稼働によりロータ部9を例えば低速回転数として1~500rpm程度で回転させ、吐出部32からレジスト・ポリマー除去液を吐出させる。

【0027】このときのレジスト及びボリマーの除去方法について説明すると、先ず、図6(a)に示すように、ウェハWに対して、未反応のレジスト・ボリマー除去液を数十秒間吐出する。ここで、未反応のレジスト・ボリマー除去液であり、いわゆる新規なレジスト・ボリマー除去液であり、いわゆる新規なレジスト・ボリマー除去液を指す。またこのように未反応のレジスト・ボリマー除去液をウェハWの表面上に吐出する場合、ウェハWを例えば1~500rpm程度の低速回転数で回転させ、吐出された未反応のレジスト・ボリマー除去液をウェハWの表面上に均一に拡散させる。これにより、ウェハWの表面上で満遍なく化学反応を起こさせ、ウェハWの表面上のフォトレジスト膜104、側壁保護膜106を全体的に均一に溶解させる。

【0028】またこの場合、レジスト・ポリマー除去液の粘性に応じてウェハWの回転数を制御し、ウェハWの表面全体に未反応のレジスト・ポリマー除去液を拡散さ

せるようにする。即ち、例えばレジスト・ボリマー除去 液の粘性が高い場合は、低速回転数の範囲内において比 較的高い回転数でウェハWを回転させるようにし、粘性 の高いレジスト・ポリマー除去液の流動性を高めて全体 に拡散させるようにする。一方、レジスト・ポリマー除 去液の粘性が低い場合は、低速回転数の範囲内において 比較的低い回転数でウェハWを回転させることにより、 レジスト・ポリマー除去液をウェハWの表面上に均一に 拡散させることが可能である。なお、ここでいう低速回 転数とは、ウェハWの表面上に供給されたレジスト・ポ リマー除去液が、反応に充分な時間ウェハWの表面に接 触することが可能な程度の低い回転数であり、後述する 高回転数に比較して低速であるという意味である。

【0029】そして、このようにウェハWの表面上のフォトレジスト膜104、側壁保護膜106を溶解させたことにより、反応速度が遅くなった反応済みのレジスト・ボリマー除去液が、ウェハWの表面上に滞留することとなる。なおここで、反応済みのレジスト・ボリマー除去液とは、ウェハWの表面上等でフォトレジスト膜104や側壁保護膜106を溶解させたことにより、反応性の低くなった(反応速度の遅くなった)レジスト・ボリマー除去液を指している。

【0030】そこで、このように反応済みのレジスト・ポリマー除去液がウェハWの表面上に滞留した場合は、吐出部32からのレジスト・ポリマー除去液の吐出を停止させ、代わりに、図6(b)に示すように、加熱されたN2がスを吐出部32から例えば約数秒間噴射させ、ウェハWの表面上から反応済みのレジスト・ポリマー除去液を押し流す。また、このように吐出部32からN2がスを噴射している間、モータ6の稼働量を上げてウェハWの回転数を例えば100~3000rpm程度の高速回転数にし、遠心力によりウェハWから反応済みのレジスト・ポリマー除去液を振り切る。

【0031】ここで、反応済みのレジスト・ポリマー除 去液をその粘性に応じて効果的にウェハWの表面上から 除去するために、レジスト・ボリマー除去液の粘性に応 じてウェハWの回転数を制御して除去する。即ち、例え ばレジスト・ポリマー除去液の粘性が高い場合は、高速 回転数の範囲内において比較的高い回転数でウェハWを 回転させるようにし、大きい遠心力によって粘性の高い レジスト・ポリマー除去液でも十分振り切れるようにす る。一方,レジスト・ポリマー除去液の粘性が低い場合 は、高速回転数の範囲内において比較的低い回転数でウ ェハWを回転させることにより、小さい遠心力でも粘性 の低いレジスト・ポリマー除去液を振り切ることが可能 である。なお,ここでいう高速回転数とは,ウェハWの 表面上のレジスト・ポリマー除去液を遠心力で勢い良く 周囲に振り切ることができる程度の高い回転数であり、 先に説明した低回転数に比較して高速であるという意味 である。

【0032】こうして、ウェハWの表面上から反応済みのレジスト・ポリマー除去液を適宜除去し、ウェハWの表面上に反応済みのレジスト・ポリマー除去液が溜まらないようにする。以後、図6(a)の未反応のレジスト・ポリマー除去液を供給する工程と図6(b)の反応済みのレジスト・ポリマー除去液を除去する工程を例えば数回〜数千回程度繰り返して処理を行う。これにより、反応性の高い新規なレジスト・ポリマー除去液をウェハWの表面上に常に供給することにより、ウェハWの表面上のフォトレジスト膜104や側壁保護膜106を短時間で、効率よく除去することが可能となる。

【0033】このようにフォトレジスト膜104、側壁保護膜106を除去することにより、図5(c)に示すように、ウェハWの表面上には、銅膜101、コンタクトホール105が形成されたSiN膜102、10wーk膜103が残ることとなる。レジスト及びポリマーの除去が終了すると、吐出部32からIPA液を吐出させて先の化学反応の際に生成された反応物をウェハWから洗い流す。なお、IPA液の代わりに純水を吐出して反応物を洗い流すようにしても良い。

【0034】次いで、内処理槽5を外処理槽4内から退出させ、外処理室20内にウェハWを収納する。吐出部22から純水を吐出させてウェハWをリンス処理し、最後にスピン乾燥を行う。

【0035】以上説明したように、かかる第1の実施の 形態にかかるウェハ処理方法によれば、フォトレジスト 膜104と側壁保護膜106をレジスト・ポリマー除去 液を用いて除去するので、従来のようにフォトレジスト 膜104をドライアッシングする必要がなくなる。従っ て、ドライアッシングを行う際に発生するプラズマが、 銅膜101に対して悪影響を与えたり、酸化によるダメ ージを与える悪影響を防止することができるようにな る。その結果、低抵抗で高品質な銅配線を製造すること が可能となる。

【0036】しかも、フォトレジスト膜104と側壁保 護膜106を同じ薬液を用いて同時に除去するので、フ ォトレジスト膜104と便壁保護膜106を別の薬液を 用いてウェット処理する場合に比べて、ウェット処理が 簡単になる。また、処理時間も短縮させることができ る。また、SiN膜102によって銅膜101をプラズ マから保護する必要がないので、SiN膜102をその まま薄膜に保つことができる。SiN膜102は高誘電 率な膜であるので、SiN膜102の膜厚を厚くして、 銅膜101を保護しようとすれば、SiN膜102に電 荷が溜まるおそれがあるが、このように薄膜に保つこと によって、配線間容量の増加を防止することができる。 【0037】また、図6 (a), (b)で説明したよう に、未反応のレジスト・ポリマー除去液の供給する工程 と反応済みのレジスト・ポリマー除去液を除去する工程 を繰り返すことにより、ウェハWの表面上に常に未反応 のレジスト・ポリマー除去液を供給することが可能となる。このため、ウェハWの表面上では化学反応が活発的に行われるようになり、フォトレジスト膜104及び側壁保護膜106の除去を効率的に行うことができるようになる。

【0038】なお、この場合、未反応のレジスト・ボリマー除去液の供給するのを一旦停止させて、反応済みのレジスト・ボリマー除去液を除去する工程を行ったが、未反応のレジスト・ボリマー除去液の供給しながら、除去時にはウェハWの回転数を未反応のレジスト・ボリマー除去液の供給時よりも高くして遠心力で反応済みのレジスト・ボリマー除去液を除去する工程を行っても良い。また、N2ガスを噴射させずに、遠心力だけでウェハWから反応済みのレジスト・ボリマー除去液を除去しても良いし、逆にウェハWを回転させずに、N2ガスを噴射するだけで反応済みのレジスト・ボリマー除去液を除去するようにしても良い。また、N2ガスの代わりに純水やIPAを噴射して反応済みのレジスト・ボリマー除去液を除去しても良い。

【0039】また、内処理室30内で専ら薬液処理するので、外処理室20内の内壁には、フォトレジスト膜104及び側壁保護膜106を除去する際に生成される反応物が内壁に付着することなく、外処理室20内を清浄に保つことができる。従って、リンス処理、スピン乾燥を効果的に行うことができ、ウェハ処理を綺麗に仕上げることができる。また、このような外処理室20内に内処理室30が進退自在に構成されたウェット処理装置1では、処理を連続的に行えるので、スループットの向上を図ることができる。

【0040】なお、第1の実施の形態にかかるウェハ処理方法においては、外処理室20と内処理室30に対して供給される液体の有無、即ちレジスト・ボリマー除去液、IPA液、純水の有無やスピン乾燥(Dry)を自由に組み合わせることにより、複数のプロセスレシピを設定することが可能であり、これらの例を表1に示す。【0041】

【表1】

【0042】かかるプロセスレシピNo1~No4の中から、例えばフォトレジスト膜、便壁保護膜、Iowーk膜の種類によって最適なプロセスレシピを選択すれば、良好なウェハ処理を行うことができる。

【0043】(第2の実施の形態)次に、第2の実施の形態にかかるウェハ処理方法について説明する。このウェハ処理方法は、フォトレジスト膜と側壁保護膜(ボリマー膜)を異なる薬液を用いて除去(ウェット処理)する。また、フォトレジスト膜と側壁保護膜を異なる処理

室内で除去する。なお、フォトレジスト膜を第1の薬液 としてレジスト除去液を用いて除去し、側壁保護膜を第 2の薬液としてポリマー除去液を用いて除去する。

【0044】図7(a)~(d)は、このウェハ処理方法を説明する工程説明図である。以下の説明では、内処理室30をレジスト剥離用の処理室とし、外処理室20をポリマー除去用の処理室とする。

【0045】まず、図7(a)、(b)において、先に説明した図5(a)、(b)と同様の工程を行う。なおこれまでの工程は、ウェット処理装置1内ではなくて、例えば図示しないCVD装置やエッチング装置等といった他の処理装置によって行われる。そしてウェット処理装置1内において次のような処理を行う。先ず、ウェハWを内処理室30内に収納する。そして、吐出部32からレジスト除去液を吐出させる。このときも、先に説明した図6(a)、(b)の工程と同様に、いわゆる未反応のレジスト除去液の供給と反応済みのレジスト除去液の除去を繰り返すことにより効率的にフォトレジスト膜104を除去する。

【0046】次いで、図7(c)に示すように、フォトレジスト膜104を除去すると、吐出部32からIPA液、純水を順次吐出させ、反応物の洗い流し、リンス処理を行う。そして、ウェハWをスピン乾燥させる。

【0047】次いで、内処理槽5を外処理槽4内から退避させ、外処理室20内にウェハWを収納する。吐出部22からボリマー除去液を吐出させる。このときも、先に説明した図6(a)、(b)の工程と同様に、いわゆる未反応のボリマー除去液の供給と反応済みのボリマー除去液の除去を繰り返すことにより効率的に側壁保護膜106を除去する。

【0048】次いで、図7(d)に示すように、側壁保 護膜106を除去すると、吐出部22からIPA液、純 水を順次吐出させ、反応物の洗い流し、リンス処理を行 う。そして、ウェハWをスピン乾燥させる。

【0049】以上説明したように、第2の実施の形態に かかるウェハ処理方法によれば、フォトレジスト膜10 4に対するウェット処理 (レジスト剥離) の場合と側壁 保護膜106に対するウェット処理(ポリマー除去)の 場合とで薬液を適宜使い分けすることができるので、膜 種に応じた柔軟なウェット処理が行える。また、フォト レジスト膜104に対するウェット処理と側壁保護膜1 06に対するウェット処理とが異なる処理室で行われる ので、レジスト除去液とポリマー除去液とが混合するこ とがない。従って、これら薬液が混合することによって 発生する所望していない反応を防止することができる。 なお、所望していない反応とは、これら薬液が混合する ことによって、例えばコンタミネーションが発生した。 り、腐食性の強い液体が生成されることである。もちろ ん、銅膜101を酸化させるなどのダメージを防止し、 低低抗で高品質な銅配線を製造することが可能である。

【0050】なお、内処理室30をポリマー除去用の処理室とし、外処理室20をレジスト剥離用の処理室としても良い。図8(a)~(d)は、この場合のウェハ処理方法を説明する工程説明図である。

【0051】まず、図8(a)、(b)において、先に説明した図5および図7(a)、(b)と同様の工程を行う。なおこれまでの工程は、ウェット処理装置1内ではなくて、例えば図示しないCVD装置やエッチング装置等といった他の処理装置によって行われる。そしてウェット処理装置1内において次のような処理を行う。先ず、ウェハWを内処理室30内に収納する。そして、吐出部32からボリマー除去液を吐出させる。このときも、先に説明した図6(a)、(b)の工程と同様に、いわゆる未反応のボリマー除去液の供給と反応済みのボリマー除去液の除去を繰り返すことにより効率的に側壁保護膜106を除去する。

【0052】次いで、図8(c)に示すように、側壁保 護膜106を除去すると、吐出部32からIPA液、純 水を順次吐出させ、反応物の洗い流し、リンス処理を行 う。そして、ウェハWをスピン乾燥させる。

【0053】次いで,内処理槽5を外処理槽4内から退

避させ、外処理室20内にウェハWを収納する。吐出部22からレジスト除去液を吐出させる。このときも、先に説明した図6(a),(b)の工程と同様に、いわゆる未反応のレジスト除去液の供給と反応済みのレジスト除去液の除去を繰り返すことにより効率的にフォトレジスト膜104を除去する。

【0054】次いで、図8(d)に示すように、フォトレジスト膜104を除去すると、吐出部22からIPA液、純水を順次吐出させ、反応物の洗い流し、リンス処理を行う。そして、ウェハWをスピン乾燥させる。

【0055】 このような工程によっても、所望していない反応を防止することができる。また、銅膜101を酸化させるなどのダメージを防止することができる。

【0056】なお、第2の実施の形態にかかるウェハ処理方法においては、上記第1の実施の形態にかかるウェハ処理方法と同様に、外処理室20と内処理室30に対して供給される液体の有無によって、複数のプロセスレシビを設定することが可能である。これらのプロセスレシビを表2、表3に示す。

【0057】 【表2】

<b>基基</b>	内提	异常					1		室					
	1/2 JH		-	IPASE -	- N/	k → Dry		71-1	2去液	-	PA液	→ #	冰→	Dry
	<b>レ</b> ゲ スト			194字 -	<b>→ #</b> 17	k→	l> 2°	17-	2天天	-	IPASE:	→ 1	<b>IX</b> →	יעטי
	MY TH			ipade .	-	→ Drv	X	7₹-1	全去流	-	I PARE	<b>→</b> 81	冰→	רוו
	14. SH			IPAN -	•		l→ #'	77-1	全去流	→ '	PASE	> 14	冰→	· Ury
	W ZH		_	-	<b>→ #</b>	k →Drv	l → #`	44-	表去者	-	IPAZE.	→ 2	<b>八</b> →	יתו
	12° 21		→		<b>→ (4)</b>	≰ →	J→\$°	77-1	缺去	<b>→</b>	IPA波	→ 🎮	水→	Ory
	W 21		-	•	•	→Brv	<b>→</b> #'	77-1	2 去波	-	IPA 📆	⊸ a	ホー	Ury
	W AH		-		→	→	<b>→*</b>	14-1	2去波	-	IPA波	→ #	水→	·Ory
	14° 21		-	JPA波·	→ <b>純</b> )	ķ →Dry	→#	77-1	会去法	-	IPA液	-		רום י
	10 21		-	IPA液·	<b>→ #</b> ()	ķ→	<b>→</b> *	77-1	全去液		IPA液	→		Dry
tol1	12° 21	除去液	-	IPA液·	<b>→ #</b> ()	k → Dry	<b> →</b> #	14-1	多去波	-		<b>→</b> #	<b>★</b> →	Ury
<b>b</b> 12	レグスト	企去液	-	IPA波・	→ 統	ķ →	<b> →</b> *	14-1	全去液	<b>→</b>		<b>→</b> #	<b>X</b> -	רוע
	by al		-	IPA波·	<b>→</b>	^ → Dry	<b>→</b> *:	77-1	拿去液	<b>→</b>	IPA波	<b>→</b>	<b>→</b>	עוט
to 14	W XH	改去液		IPA 🗃 .	~	-	<b>→</b> 3	77-1	圣无证	-	IYAXE.	→	-	· UT 3
		全去液		IPA液·	-	→ Bry →	<b>→</b> *	17-	象表達	<b>→</b>		→ #	<b>₩</b> →	רוטי
to 16	14 W	除去液	-	IPA液·	<b>→</b>	. →_	<b> →</b> *	77-1	全去液	<b>→</b>		<b>→</b> 朝	本一	י טרץ
to 17	by at	除去液			→ <b>(</b> ()	ķ → Dry	→ \$	1	拿去版	<b>→</b>	IPA表	-	7	רוט י
<b>to18</b>	M, YI	拿去液	-	•	<b>→ 8</b> 87	<b>k</b> → _	<b> →</b> *	11	<b>東去浪</b>		IPARE	→		ury
<b>l</b> o19	W XH	除去液	-	•	<b>→ 8</b> 0,	k → Dry	- 8	17-1	多去液	<b>-</b>		~ ₹	本一	רוטי
lo20	レグ スト	2 金宝	-		<b>→ #</b> .	<b>ķ</b> →	<b> →</b> \$	77-1	公玉浪			→ #	スー	רום
to21	14 KH	摩去液	-			`` → Dry	[ <b>→</b> #]	71	多云液	<b>→</b>	IPA深	→	_	D.
	W XH		-		•	<b>→</b>		77-	学 云 洒	<b>-</b>	I PAR	<b>→</b>		רום י
<b>l</b> o23	14° 21	企会液	-		→		<b> →</b> \$	77	00000000000000000000000000000000000000	-		~ ₹	ふっ	נות
to24	14° X1	除去液			+	<u> </u>	<u> → i`</u>	73	会去独	<u> </u>		<b>→</b> 8		רועי

【表3】

[0058]

番号 内処理室	外是理宝
B025 は 打一除去液	→ IPA液 → 純水 → Dry → 10° AF除去液 → IPA液 → 純水 → Dry
No26は 97-除去液	→ IPA波 → 雑水 → IPA波 → 雑水 → Bry
16027は 57-除去液	→ IPA波 → → Dry → 19 入上 放去液 → IPA液 → 乾水 → Dry
16028 1 97-10 去液	→ IPA波 → → → IPA かける → IPA液 → 純水 → Dry
8o29 4 97-股去液	→ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
1630 4 97 除去液	→ → 純水 → → by AP除去液 → IPA液 → 純水 → Dry
16031 体 17-00 去液	→ → Ory → 10' A 除去液 → I PA液 → 純水 → Dry
No32 1 97-除去液	→ → →  → jo' スト除去波 → \PA液 → 前水 → Dry
Bo33 は 97-除去液	→ IPA液 → 純水 → Dry   → レウ゚ スト除去液 → !PA液 → → Dry
16034 * 97- 歐去液	→ IPA波 → 純水 → → IPA波 → IPA波 → → Dry
Bo35 4' 97- 徐去波	→ IPA液 → 純水 → Dry   → ib* 以降去液 → → 純水 → Dry
No36 4" \$7- 株安液	→ IPA波 → 能水 → IPA波 → 部水 → Dry
18037 は 打一株去液	→ IPA波 → → Dry → 19 A A A カー → Dry
16038 4* 97-18去液	→ (PA波 → → )→ レグスト除去液 → (PA波 → → DTY)
No39 4 97-除去液	→ IPA波 → → Dry → IP A Phac 液 → ・ 純水 → Dry
No40 は 97- 险去液	→ IPA波 → → I→ by APB去波 → → 刺水→ Dry
No41 は 97-除去液	→ → 純水 → Dry   → b5° スト除去液 → IPA液 → → Dry
No42 は 97-除去液	→ → 純水 → → by Ah陸去液 → IPA液 → → Dry
Mo43 本 97-森去波	→ → 純水 → Dry → by 入降去波 → → 純水 → Pry
1644 は 97-除去波	→ → 純水 → → b) 小除去液 → → 純水 → Dry
約45 は 打一株会液	→ → → Dry → 10° Al 除去波 → IPA波 → → Dry
16046 * 97-除去液	→ → → → → Dry Alpk表演 → IPA液→ → Dry
16047 4 97-100去液	→ → → Ory → ib 入降去液 → → 純水 → Dry
16048 4 97 除去液	→ → →   → L <sup>2</sup> スト除去液 → → 何水 → Dry

【0059】かかるプロセスレシピNo1~No48の中から、最適なプロセスレシピを選択することができる。

【0060】(第3の実施の形態)次に,第3の実施の 形態にかかるウェハ処理方法について説明する。このウェハ処理方法は、同じ処理室内で,異なる薬液,すなわ ちレジスト除去液,ポリマー除去液を用いてフォトレジ スト膜104と側壁保護膜(ポリマー膜)106を除去 (ウェット処理)する。

【0061】この場合、内処理室30内をウェット処理用の処理室とし、外処理室20を後処理用の処理室とする。内処理室30内で、レジスト除去液、IPA液、純水、スピン乾燥、ボリマー除去液、IPA液を順次供給することにより、先に説明した図7(a)~(d)と同様の工程を行う。そして、内処理槽5を外処理槽4内から退出させ、外処理室20内にウェハWを収納する。外処理室20内で、リンス処理、スピン乾燥を行うことによって後処理を行う。また、内処理室30内で、ポリマ

一除去液,IPA液,純水,スピン乾燥,レジスト除去液,IPA液を順次供給することにより,先に説明した図8(a)~(d)と同様の工程を行う。そして,内処理槽5を外処理槽4内から退出させ,外処理室20内にウェハWを収納する。外処理室20内で,リンス処理,スピン乾燥を行うことによって後処理を行う。何れの場合においても,銅膜101を酸化させるなどのダメージを防止し,低低抗で高品質な銅配線を製造することが可能である。

【0062】なお、第3の実施の形態にかかるウェハ処理方法においては、上記第1及び第2の実施の形態にかかるウェハ処理方法と同様に、外処理室20と内処理室30に対して供給される液体の有無によって、複数のプロセスレシビを設定することが可能である。これらのプロセスレシビを表4、表5に示す。

[0063]

【表4】

									·	
賽号	T		3							外見建筑
1601		10		-1PA	液一量	<b>*</b> →	Dry -	4 リヤー除去え		
lio2	W.	1125	を被	. → IPA	3 <b>2</b> →		Dry →	** \$7-\$6去法	L → IPA油	
No3	W	i Pa	接	→ iPA	液→	<b>→</b>		が「アー除去法		
lio4	W	l Di	<b>- 1</b>		→純	水→	Dry →	<b>★ 17-10</b> 0000000000000000000000000000000000		
No5		U RE		-	<b>→</b>	<b>-</b>	Dry →	<b>★ 17-除去</b> 法	· → IPA液	
No6	100	A PR	左波	-	-	-	-	<b>★ 47-除去</b> 法		→ #k×→Dry
No7		4183			液一粒		0tA →	化 好一般去》		
No8		AI IDS			波→鈴		01A →	* 好~除去准		→ 純水 → Dry
NoS		LI MES			波一鈍	水→	_ →	¥ 97~除法》		→ 美水 → Dry
Mo10		小粉		→ IPA		<b>→</b>	Dry			
No11		<b>ESH</b>		- IPA		<b>-</b>	. →	★ 57- 除去光		
		これり		→ IPA		-	Dry →	* \$P-\$P-53		→ 純水 → Dry
		ESH		→ IPA		. →	_ →	* \$7-10xx		→能水→Dry
		H		<b>→</b>	<b>→ 純</b>		Dry →	<b>★ 欠一股去况</b>		
Bo15		い合		-	一样		DLA →	K去细-17 *		一整水→四
				<b>→</b>	→統	末 →	<b>→</b>	** 野一酸去剂		→親水→Pry
No17		나많			-	-	Dry →	4 57 静法法		
No18		110		<b>→</b>	<b>→</b>		-	4 外-除去法		
				→	-	-	Dry →	が「大き		一绝水一DY
								* 57-株夫法	<u> </u>	→ 純水 → Dry
<b>19</b>	Lρ		宝					是是宝		外風观室
		HQ-			液一种		0ry -→	4.14-16学习		
		い神芸		→ IPA	波一節			# 17-除去法		
		II III		-	一样		0ry	4 17 除去法		
		计除规		~		ጱ⊸	.	* \$1~除去X		
No25	14	LI ME	液	→ IPA	液一能	ጱ→	βL3.	4. 打一除去法		→ → Dry
No26	100	LHS#	練	→ IPA	液一种	х⊶	-	★ \$7 <b>-除</b> 去泥		
Dto27	W	LHQ2	流	→ IPA	液一粒	水→		4 17 除去法		一発水一門
[No28	147	112	S.A.	→ IPA		_	D(γ) →	<b>4 打一脸去</b> 况		→ 純水 → Dry
Jito29	W	1		-		水→	~ <del>_</del>	★ 『Y- 「除去法		一般水一切
		1183		-	一美		D\$.A}-→	がいた金銭		
		LIE.		<del></del> _	<b>-&gt;#</b>			<u> </u>		
量号		是專							→ IPA	
No32	17	1197	<b>公</b> 液		-15	<u> ≭                                   </u>	Dry →	¥ 1/2 除去法		-→ → Dry

[0064]

【表5】

<b>海舟</b> 内侧理由						4. 學療室
1633 12 47-16 ± 37	→ IPAJa ~	BA	Dry	19 八岭去液	→ IPA連	→ Max → Dry
M34 4 行- 经去液	→ IPA液~		Dry →	ジストを表演	→ IPA液	→ 観水 → Dry
第35 世 \$7- 除五波	→ IPA法~			ゲル除去液	→ IPA液	→ Mixk → Dry
NO36 体 97- 除去液		做水→	Dry →	ジンが発表液	→ IPAin	→ 華水 → Dry
1637 は 57-18-57 液	-		Dry →	ゲスト発去液	→ IPA液	→ 触水 → Dry
MO28 は 97-除去液			~, →	ジ 入設去液	→ IPA液	→ 純水 → Dry
16030 14 17-18五次 18030 14 17-18五次	→ IPA液-		Dry →	ジント設法法	→ IPANE	→ Thy
1003 14 97-105大波	→ iPA液 →		Dry →	が、科像去液	→ ····•	→ 純水 → Dry
Mo(1 は 明- 酸去液	→ IPARE~			が、外陰去液		→ 競水 → Dry
llo42 本 行一除去液	→ IPA液→		Dry →	67 入屋去港	→ IPA液	→ Dry
1043 4 外 酸去液	→ IPAne		ω,	が入設去波	→ IPA液	
	→ IPA液-		Dry →	が 対除去液	<b>→</b>	→ 純水 → Dry
MAS は 野一段去波	→ IPAR		,	け、小陸去流	<b>→</b>	→ 越水 → Dry
#646 # \$7- 股去液		鏡水→	Dry →	け 外段去液	→ IPA液	→ → Dry
Bo47 # \$7- 脸去液		検水→	Dry →	い 入降去液	<b>→</b>	<b>→ 純水 → DTY</b>
16048 本 97-160去波	-	就水→		げ 入降去液	<b>→</b>	→ 純水 → Dry
W-A10   A* (Da_ID) 本油	-		$Dry \rightarrow$	19 入除去液	→ IPA波	
lunia la V. Langue						
	<b>→</b> −	· -		リグ 사除去液	→ IPA液	
No50   本 切一酸去液   Mo51   より・・・ 株夫波	<b>→ →</b>	<b>.</b> .		が、小な云液	→ IPAR	→ 純水 → Dry
No50   本 97-100 表演   No51   本 97-100 表演   No52   本 97-100 表演		-	Dry →	パン酸去液 パン酸去液		→ 純水 → Dry → 純水 → Dry
No50 2 97-除去液 No51 2 97-除去液 No52 2 97-除去液 等音 内板理論	<b>→</b> -	• <del>•</del>	Dry →	が、	=	→ 統水 → Dry → 純水 → Dry 分便理案
番号 内线改定	=======================================		Dry →	パン酸去液 パン酸去液	=	→ 純水 → Dry → 純水 → Dry
接号 内根理室 MoS3 は 17年 株主液	→ IPA液 →		Dry →	が、	→ IPA液 → IPA液	→ 親水 → Dry → 胡水 → Dry  → 胡水 → Dry  → 胡水 → Dry → 純水 → Dry → 純水 → Dry
書号 内极理室 No53 1 17-株主液 No54 1 17-株主液	→ IPA液 → IPA液 → IPA液 →	// 展生 美水 → 姜水 →	Dry →	が、外盤去液 が、外盤去液 を表現 が、外盤去液	→ 17人液	→ 純水 → Dry → 純水 → Dry  → 純水 → Dry → 純水 → Dry → 純水 → Dry → 純水 → Dry
No.53 は、17-124五液 No.53 は、17-124五液 No.55 は、17-124五液	→ IPA液 → IPA液 →		Dry -	が、外陸去液 が、外陸去液 が、外陸去液 が、外陸去液 が、外陸去液	→ IPA液 → IPA液 → IPA液 → IPA液	→ 約水 → Dry → 加水 → Dry ケル型型 → 純水 → Dry → 純水 → Dry → 純水 → Dry → 純水 → Dry
	→ IPA液 → IPA液 →	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Dry -	が入りなる がいたる がいたる	→ IPA液 → IPA液 → IPA液 → IPA液 → IPA液	→ 約水 → Dry → 前水 → Dry  → 約水 → Dry → 約水 → Dry → 約水 → Dry → 約水 → Dry → 0ry
等号 内线型室 NG3 17 年接去液 NG54 17 年 投去液 NG56 17 9 年 投去液 NG56 17 9 年 经去液	→ IPA液 → IPA液 → → IPA液 → → → IPA液 → → → IPA液 → → → IPA液 → → IPA液 → → IPA液 → I	一	Dry → Dry → Dry →	が、対象去液 が、対象去液 が、対象去液 が、対象去液 が、対象去液 が、対象な液 が、対象な液 が、対象な液 が、対象な液 が、対象な液 が、対象な液 が、対象な液	→ IPA液 → IPA液 → IPA液 → IPA液	→ 約水 → Dry → 60 → Dry → 50 → Dry
	→ IPA液	一 対域水 → 対水 → 対水 → 対水 → 対水 → 対水 →	Dry → Dry → Dry →	が対象 が対象 地域主 が対象 はなる はなる はなる はなる はなる はなる はなる はなる	→ IPA液 → IPA液 → IPA液 → IPA液 → IPA液	→ 約水 → Dry → 前水 → Dry → 前水 → Dry → 約水 → Dry → 約水 → Dry → 約水 → Dry → 前水 → Dry → 前水 → Dry → 前水 → Dry → 前水 → Dry
等分 内线观望 NGS 本 针干整法液 NGS 本 针干整法液 NGS 本 针干整法液 NGS 本 针干整法液 NGS 和 针干整法液 NGS 本 针干整法液	→ IPA液 → IPA液 → IPA液 → → IP	→ 水瓜 → ・	Dry → Dry → Dry →	が対象 を表表を表表を表表を表表を表表を表表を表表を表表を表表を表表を表表を表表を表表	→ IPA液 → IPA液 → IPA液 → IPA液 → IPA液	・ 親水 → Bry → 親水 → Dry → 静水 → Dry → Đry → Đry → Dry → Đry → Dry → Đry → Đr
排码 次规定流流 MGS 4 计转接法流 MGS 6 1 计转接法流 MGS 6 1 计转接法流 MGS 7 1 计转接法流 MGS 8 1 1 计转接法流 MGS 1 1 1 计转接法流 MGS 1 1 1 计转接法流 MGS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	→ IPA液 → IPA → IP	→ 水瓜 → ・	Dry →  Dry →  Dry →  Dry →  Dry →  Dry →	が、以降表法 地域主 がが、対象性 を表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表	→ IPA液 → IPA液 → IPA液 → IPA液 → IPA液	□ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
排列 内侧型型	→ IPA液 → IPA液 → IPA液 → → IP	→ → → → → → → → → → → → → → → → → → →	Dry → Dry → Dry → Dry →	がが が が が が が が が が が が が が	→ IPA液 → IPA液 → IPA液 → IPA液 → IPA液	・ 約水
排列 内侧型型 附列 扩充 建立液 NGS 扩充 经法液 NGS 扩充 经公司	→ IPA液	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	Dry	が が が が が が が が が が が が が が	→ IPA液 → IPA液 → IPA液 → IPA液 → IPA液	Trans
接受 內無應重 MASA # 中段 法法 MASA # 中段 法法 MASA # 中段 经 MASA # 中段 经 MASA # 中段 MASA # PA MASA # PA MA	→ IPA液	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Dry	がいた がいません。 を表する。 をまする。 をまる。 をする。 を。 をする。 をする。 をする。 をする。 をする。 をする。 をする。 をする。 をする。 をする。 を。 をする。 をする。 をする。 をする。 をする。 をする。 をする。 をする。 をする。 をする。 を。 を。 を。 を。 を。 を。 を。 を。 を。 を	→ IPA液 → IPA液 → IPA液 → IPA液 → IPA液 → IPA液	日の 日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日
排列 内侧型型	→ IPA液	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	Dry	が が が が が が が が が が が が が が	→ IPA液 → IPA液 → IPA液 → IPA液 → IPA液 → IPA液	日の 日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日

【0065】かかるプロセスレシピNo1~No64の中から、最適なプロセスレシピを選択することができる。

【0066】なお、本発明は、銅配線だけでなく、例えば従来のようなA1(アルミニウム)配線、Ti(チタン)配線、W(タングステン)配線、Ta(タンタル)配線等を製造する際にも適用可能である。また、上記ウェハWをウェット処理する装置は、例えばDIP方式(槽内に充填した蒸液中に基板を浸漬させる)の処理槽やスプレーノズル方式の処理槽を多数配列させる多槽式

のウェット処理装置等でも良い、また、上記ウェハWに 限るものではなく、例えばLCD基板、CD基板、プリ ント基板、セラミック基板などをウェット処理する際に 適用可能である。

#### [0067]

【発明の効果】請求項1~9の発明によれば、マスク膜をドライアッシングする必要がなくなり、ドライアッシングを行う際に発生するプラズマが、多層膜のうちの金 風膜に対して思影響を与えたり、酸化によるダメージを与える悪影響などを防止することができるようになる。

その結果、例えば金属膜が銅膜であれば、低抵抗で高品質な銅配線を製造することが可能となる。さらに、マスク膜をドライアッシングする装置からポリマー除去を行う装置への基板の移し替えが不要となり、同じ装置内で一連のウェット処理を行うので、処理時間の短縮を図ることができるようになる。

【0068】特に請求項2によれば、処理が簡単になり、請求項3によれば、腹種に応じた柔軟な処理が行えるようになる。また、請求項4~7によれば、基板の表面では化学反応が活発的に行われるようになり、除去を効率的に行うことができる。特に請求項5、6によれば、基板から反応済みの薬液を効率的に除去することができる。

【0069】 請求項8によれば、例えば後処理を効果的 に行うことができるようになる。 請求項9によれば、異 なる薬液とが混合することによって発生する所望してい ない反応を防止することができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1~第3の実施の形態にかかるウェ ハ処理方法を最適に行えるウェット処理装置の断面説明 図であり、外処理槽の外部に内処理槽を出した状態を示 している。

【図2】図1のウェット処理装置の外処理槽の内部構造を示す説明図である。

【図3】本発明の第1~第3の実施の形態にかかるウェ ハ処理方法を最適に行えるウェット処理装置の断面説明 図であり、外処理槽の内部に内処理槽を引き込んだ状態 を示している。

【図4】図3のウェット処理装置の外処理槽及び内処理槽の内部構造を示す説明図である。

【図5】本発明の第1の実施の形態にかかるウェハ処理 方法の工程を設明する工程説明図である。

【図6】未反応のレジスト・ポリマー除去液を供給する 工程と未反済みのレジスト・ポリマー除去液を除去する 工程を説明する工程説明図である。

【図7】本発明の第2の実施の形態にかかるウェハ処理 方法の工程を説明する工程説明図である。

【図8】本発明の第2の実施の形態にかかる他のウェハ 処理方法の工程を説明する工程説明図である。


【図9】従来のウェハ処理方法の工程を説明する工程説明図である。


### 【符号の説明】


- 1 ウェット処理装置
- 20 外処理室
- 30 内処理室
- 101 銅膜
- 102 SiN膜
- 103 low-k膜
- 104 フォトレジスト膜
- 105 コンタクトホール
- 106 健壁保護膜


W ウェハ


【図1】












### 【図9】



フロントページの続き

## (72)発明者 藪田 貴士

山梨県韮崎市穂坂町三ツ沢650 東京エレクトロン九州株式会社プロセス開発センター内

## (72)発明者 折居 武彦

山梨県韮崎市穂坂町三ツ沢650 東京エレクトロン九州株式会社プロセス開発センター内

F ターム(参考) 2H096 AA26 AA27 HA23 HA30 LA02 5F043 AA37 AA38 CC16 DD15 EE08 EE32 EE33 EE35 FF10 GG10